

FICHE TECHNIQUE

SODIUM SILICATE 38/40

Technique

Réf : 12090

Rapport pondéral (SiO ₂ /Na ₂ O)	3,22 – 3,48
Rapport molaire (SiO ₂ /Na ₂ O)	3,32 – 3,59
Densité à 20°C	1,360 – 1,380
Viscosité à 20°C (Cps)	85 – 270
Extrait sec à 600°C (%)	35,50 – 37,50
SiO ₂ (%)	28,14
Na ₂ O (%)	8,30