

FICHE TECHNIQUE

TALC N° 2

Réf : **12119**

Analyses chimique et minéralogique

SiO ₂	46,3 %
MgO	32,0 %
Al ₂ O ₃	9,5 %
Fe ₂ O ₃	1,9 %
CaO	0,7 %
TiO ₂	0,2 %
Perte au feu à 1050°C	8,8 %

Granulométrie

> 40 microns	1,15 %
< 20 microns	80 %
< 10 microns	50 %
< 5 microns	24 %
< 2 microns	8 %